



CERTIFICADO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Revisão: 3

PRODUTO: ONICE BK POL
 FORMATO: 60X120 RET
 DIMENSÃO NOMINAL: 60X120
 DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO: 584.0 X 1170.0mm X 11.0 mm
 CONTÉM: 2 Peças 1,37 m2 14,75 SQFT
 GRUPO: Bla

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificação
VARIACAO DE DIMENSOES EM RELACAO A W	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
VARIACAO DE DIMENSOES EM RELACAO A MEDIA	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
VARIACAO DA ESPESSURA	10545-2	+/-5.0	%	+/-5.0
RETIDAO DOS LADOS	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
DESVIO DA ORTOGONALIDADE	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.20
DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	+/-0.50	%	+0.13/-0.10
DESVIO CURV. LADO MAIOR	10545-2	+/-0.50	%	+0.15/-0.10
EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.13
QUALIDADE DA SUPERFICIE	10545-2	>=95	%	>=95
ABSORCAO D'AGUA	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	>=35	N/mm2	>=40
CARGA DE RUPTURA	10545-4	>=1300	N	>=1700
RESISTENCIA A ABRASAO	10545-7	Especificar	USO:	5
COEFICIENTE DE DILATAÇAO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	°C-1	6.3 a 7.0
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	OK
EXPANSAO POR UMIDADE	10545-10	-	mm/m	<=0.60
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	Min.Classe 3
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO	NBR13818	Especificar		-

COF SECO/MOLHADO DRY/WET	ASTM1028	Especificar	-
VARIACAO DE TONALIDADE			V3

Obs: Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15463

Avaliação da reação ao fogo (NBR15575): Classe I (incombustível)

USO 5 - Uso em: Todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio, sendo que produtos polidos em ambientes comerciais devem ser aplicados em locais sem trânsito de equipamentos e sem acesso a áreas externas.



Rodrigo Pereira Guedin
Diretor Industrial

CECRISA Revestimentos Cerâmicos S.A.
Rod BR 101 - 2585 - KM 392 - CEP 88.812-600 - Criciúma - SC - Brasil
+55 (48) 3431.6333 / Fax: +55 (48) 3431.6004 - SAC 0800-701-7801
www.cecrisa.com.br